



# M-Plus Outdoor 2024

## Kunstrasen

- Hochwertige Kunstrasenbeläge mit täuschend echten Grasoptiken für drinnen und draußen
- Ganzjährig grünes Gras ohne viel Aufwand
- Vielfältig einsetzbar (Garten und Landschaftsbau, Balkon, Terrasse, Windergarten)
- Ein Gefühl von natürlichem Gras
- Schnelle und einfache Verlegung
- Pflegeleicht, kein Mähen erforderlich
- Äußerst langlebig und witterungsbeständig
- Umweltfreundlich – Made in Europe



Outdoor 907



Outdoor 908



Outdoor 910





Outdoor 911



Outdoor 912



Outdoor 913



Outdoor 914



Outdoor 915



Outdoor 916



## M-Plus Outdoor 2024

### Technische Daten und Eigenschaften

	Outdoor 907	Outdoor 908	Outdoor 910	Outdoor 911	Outdoor 912	Outdoor 913	Outdoor 914	Outdoor 915	Outdoor 916
<b>Formate und Abmessung</b>									
Bahnenbreite	200/400 cm	200/400 cm	200/400 cm	200/400 cm	200/400 cm	200/400 cm	200/500 cm	200/500 cm	200/500 cm
Bahnenlänge	25 m	25 m	20 – 25 m	20 – 25 m	20 – 25 m	20 – 25 m	25 m	25 m	25 m
<b>Produktbeschreibung</b>									
Konstruktion	Kunstrasen NV	Kunstrasen NV	Kunstrasen getuftet	Kunstrasen getuftet	Kunstrasen getuftet	Kunstrasen getuftet	Vollkunstrasen	Vollkunstrasen	Vollkunstrasen
Faser	100 % PP	100 % PP	100 % PE	100 % PE	62 % PE / 38 % PP	100 % PA	55 % PE / 45 % PP	70 % PE / 30 % PP	55 % PE / 45 % PP
Rücken- ausstattung	Noppen	Noppen	100 % PP schwarz mit Vlies	100 % PP schwarz mit Vlies	100 % PP schwarz mit Vlies	100 % PP schwarz mit Vlies	gew. verstärkter PP-Träger	gew. verstärkter PP-Träger	gew. verstärkter PP-Träger
Poleinsatz- gewicht	870 g/m <sup>2</sup>	870 g/m <sup>2</sup>	2.133 g/m <sup>2</sup>	1.514 g/m <sup>2</sup>	846 g/m <sup>2</sup>	966 g/m <sup>2</sup>	2.000 g/m <sup>2</sup>	1.100 g/m <sup>2</sup>	600 g/m <sup>2</sup>
Gesamtgewicht	1.690 g/m <sup>2</sup>	1.690 g/m <sup>2</sup>	3.104 g/m <sup>2</sup>	2.485 g/m <sup>2</sup>	1.630 g/m <sup>2</sup>	1.937 g/m <sup>2</sup>	2.885 g/m <sup>2</sup>	1.985 g/m <sup>2</sup>	1.245 g/m <sup>2</sup>
Poldicke	5 mm	5 mm	45 mm	30 mm	28 mm	20 mm	38 mm	30 mm	15 mm
Wasserdurch- lässigkeit	–	–	60 l/m <sup>2</sup> /min	60 l/m <sup>2</sup> /min	60 l/m <sup>2</sup> /min	60 l/m <sup>2</sup> /min	180 mm/Stunde	180 mm/Stunde	180 mm/Stunde
Farbechtheit/ Xenon Test	> 7	> 7	> 7	> 7	> 7	> 7	> 7	> 7	> 7
UV-Stabilität DIN 53387	ja	ja	ca. 6.000 h	ca. 6.000 h	ca. 6.000 h	ca. 6.000 h	ja	ja	ja
<b>Technische Eigenschaften</b>									
Brandverhalten	EFL-S1	EFL-S1	–	–	–	CFL-S1	EFL-S1	EFL-S1	EFL-S1
Garantie	–	–	7 Jahre	7 Jahre	7 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	9 Jahre	9 Jahre
<b>Zertifikate</b>									
CE-Kennzeichen	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004

### Zubehör zur fachgerechten Verlegung



Unkrauttuch



Selbstklebendes  
Verbindungsband



Klammern



Verlegevideo

Bitte beachten Sie die Verlege- und Reinigungsempfehlung auf [www.m-plus.de](http://www.m-plus.de)

[www.m-plus.de](http://www.m-plus.de)

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

